



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

SBR R608 (styren-butadienový kaučuk)



Využití:

- dobré fyzikální vlastnosti
- dobrá otěruvzdornost
- základní pryžová směs na těsnění = všeobecné použití
- minimální olejivzdornost a odolnost ozonu
- neuvádět do styku s kyselinami, tuky, atd.

Technická data:

Barva <i>Color</i>	černá <i>black</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,5 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	65°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 4,0 Mpa	ISO 37
Tažnost <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 200%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistence</i>	≥ 12 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 43 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-25°C až + 70°C	

Chemická odolnost

<i>Zředěné kyseliny a zásady</i>	<i>Koncentrované kyseliny a zásady</i>	<i>Ozón</i>	<i>Oleje a uhlovodíky</i>
Střední	Nevhodné	Střední	Nevhodné

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>		<i>Délka (m)</i>		<i>Hmotnost (kg/m²)</i>	<i>Možnosti (vločky)</i>
1	± 0,3	1400	±2%	20	±2%	1,5	
1,5	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	2,25	1
2	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	3	1
3	± 0,3	1400	±2%	10	±2%	4,5	1 , 2
4	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	6	1 , 2
5	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	7,5	1 , 2
6	± 0,5	1400	±2%	10	±2%	9	1 , 2
8	± 0,7	1400	±2%	5	±2%	12	2
10	± 1	1400	±2%	5	±2%	15	2
12	± 1	1400	±2%	5	±2%	18	
15	± 1	1400	±2%	5	±2%	22,5	
20	± 1,4	1400	±2%	5	±2%	30	

