



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

EPDM EF51 (Ethylen-propylen-dienový kaučuk)



Využití:

- velmi dobré fyzikální vlastnosti
- odolný vůči atmosferickým vlivům, ozónovému stárnutí, UV
- odolnost chemikáliím, vysokým teplotám, alkáliím a alkoholům
- nízká odolnost proti ropným látkám

Technická data:

Barva <i>Color</i>	černá <i>black</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,3 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	65°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 5 Mpa	ISO 37
Tažnosť <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 200%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistence</i>	≥ 20 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 40 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-25°C až + 120°C	

Chemická odolnost

Zředěné kyseliny a zásady

Koncentrované kyseliny a zásady

Ozón

Oleje a uhlovodíky

Velmi dobré

Střední

Velmi dobré

Nevhodné

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>	<i>Délka (m)</i>	<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
1	± 0,3	1400 ±2%	20 ±2%	1,30
1,5	± 0,3	1400 ±2%	15 ±2%	1,95
2	± 0,3	1400 ±2%	15 ±2%	2,60
3	± 0,3	1400 ±2%	10 ±2%	3,90
4	± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	5,20
5	± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	6,50
6	± 0,5	1400 ±2%	10 ±2%	7,80
8	± 0,7	1400 ±2%	5 ±2%	10,40
10	± 1	1400 ±2%	5 ±2%	13
12	± 1	1400 ±2%	5 ±2%	15,60
15	± 1	1400 ±2%	5 ±2%	19,50
20	± 1,4	1400 ±2%	5 ±2%	26

