



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

NR R642



FOOD SAFE

Využití:

- potravinová pryž NR splňující regulace (EC) 1935/2004 a 2023/2006, FDA 21 CFR Part.177 Indirect Food Additives:Polymers. Sec 177.2600
- dobrý poměr cena/kvalita, vynikající tažnost
- vhodné pro kontakt s potravinami kromě olejů a tuků

Technická data:

Barva <i>Color</i>	bílá <i>white</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,30 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	65°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 10,0 Mpa	ISO 37
Tažnost <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 600%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistance</i>	≥ 26 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 35 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-45°C až + 80°C	
Odolnost proti otěru <i>Abrasion resistance (10 N)</i>	≤ 200 mm ³	ISO 4649

Chemická odolnost

Zředěné kyseliny a zásady	Koncentrované kyseliny a zásady	Ozón	Oleje a uhlovodíky
Dobré	Střední	Střední	Nevhodné

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>	<i>Délka (m)</i>	<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
1	± 0,3	1400 ±2%	20 ±2%	1,30
1,5	± 0,3	1400 ±2%	15 ±2%	1,95
2	± 0,3	1400 ±2%	15 ±2%	2,60
3	± 0,3	1400 ±2%	10 ±2%	3,90
4	± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	5,20
5	± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	6,50
6	± 0,5	1400 ±2%	10 ±2%	7,80
8	± 0,7	1400 ±2%	5 ±2%	10,40
10	± 1	1400 ±2%	5 ±2%	13,00
15	± 1	1400 ±2%	5 ±2%	19,50