



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464


texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

SILIKON S6A0



FOOD SAFE



Využití:

- potravinová pryž SILIKON splňující regulace (EC) 1935/2004 a 2023/2006, FDA 21 CFR Part.177 Indirect Food Additives:Polymers. Sec 177.2600
- dobrý poměr cena/kvalita, velmi dobrá odolnost ozónu, UV záření, stárnutí
- vhodné pro kontakt s potravinami, čistícími prostředky, zředěnými kyselinami

Technická data:

Barva <i>Color</i>	transparent <i>translucent</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,20 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	60°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnosť v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 10 Mpa	ISO 37
Tažnosť <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 500%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistance</i>	≥ 20 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 30 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-60°C až + 200°C	

Chemická odolnosť

<i>Zředěné kyseliny a zásady</i>	<i>Koncentrované kyseliny a zásady</i>	<i>Ozón</i>	<i>Oleje a uhlovodíky</i>
Dobré	Střední	Velmi dobré	Střední

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>		<i>Délka (m)</i>		<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
1	± 0,3	1200	±2%	10	±2%	1,2
1,5	± 0,3	1200	±2%	10	±2%	1,8
2	± 0,3	1200	±2%	10	±2%	2,4
3	± 0,3	1200	±2%	10	±2%	3,6
4	± 0,4	1200	±2%	10	±2%	4,8
5	± 0,4	1200	±2%	10	±2%	6
6	± 0,5	1200	±2%	5	±2%	7,2