


TEXIM® CORK

BEZAZBESTOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- velmi dobrá stlačitelnost, ohebnost a pružnost
- odolnost proti oleji a palivu
- použití vhodné v automobilovém a strojírenském průmyslu

SLOŽENÍ

- směs korku a syntetické pryže

PRODUKTY

- desky 1000x1000 mm
- tloušťky 2mm | 3mm | 4mm | jiné poptávkou
- těsnění dle výkresu či vzoru
- možno vyrobit i samolepicí

TECHNICKÁ DATA

Stlačitelnost při 400 PSI [%]	ASTM F36	35 - 50
Obnovení [%]	ASTM F36	80
Pevnost v tahu [kg/cm ²]		10,5
Hustota [g/cm ³]		0,56-0,72
Tvrdost [Shore A]		55 - 70
Zvětšení tloušťky v ASTM č.1 Olej, 70 hod/100 °C [%]		- 5 / +10%
Zvětšení tloušťky v ASTM č.3 Olej, 70 hod/100 °C [%]		+10 / +40%
Zvětšení tloušťky v ASTM kapalina A, 22 hod/23 °C		-2 / +10%
Maximální teplota [°C]		150