


# Pryž MVQ (silikon)

PRYŽOVÉ PROFILY



## VYUŽITÍ

- výborná teplotní odolnost
- výborná chemická odolnost
- odolná UV záření, ozonu a atmosférickým vlivům
- vhodné pro potravinářské účely, neovlivňuje médium, nenásákové a nepropouští vodu

## SLOŽENÍ

- MVQ (Silikonkaučuk) 60°Sh

## PRODUKTY

- kulaté profily průměr 1mm - 30mm
- čtvercové profily 5x5 - 30x30mm
- obdélníkové profily
- profily dle výkresu či vzorku

## TECHNICKÁ DATA

Tvrdost (Shore A)	ASTM D2240	60° Sh
Maximální doporučená pracovní teplota		175°C
Minimální doporučená pracovní teplota		-55°C
Barva		bílá (ostatní poptávkou)
Skladovací doba		10 let

DOPORUČENÉ LEPIDLO: LUKOPREN S9410-9412 – LEPÍ MVQ