SBR R608

PRYŽ SBR PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

SBR R608 je černá pryžová deska ze styren-butadienového kaučuku o tvrdosti 65 Shore A. Je to základní pryžová směs na těsnění pro všeobecné použití s dobrými fyzikálními vlastnostmi a dobrou otěruvzdorností. Olejům a ozonu odolává jen minimálně a nemá přijít do styku s kyselinami a tuky.



MATERIÁL	SBR (styren-butadienový kaučuk)	BARVA	černá
TVRDOST	65 ± 5 Shore A (ASTM D2240)	HUSTOTA	1,5 g/cm³
PEVNOST V TAHU	≥ 4,0 MPa (ISO 37)	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	≥ 200 % (ISO 37)
STRUKTURNÍ PEVNOST	≥ 12 N/mm (ISO 34-1)	TRVALÁ DEFORMACE V TLAKU	≤ 43 % (22 h, 70 °C; ISO 815-1)
TEPLOTA	–25 až +70 °C	TLOUŠŤKA	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm
ROLE	šíře 1400 mm, délka 20 m (1 mm), 15 m (1,5–2 mm), 10 m (3–6 mm), 5 m (8–20 mm)	VLOŽKY	1 vložka (1,5–2 mm), 1 nebo 2 vložky (3–6 mm), 2 vložky (8–10 mm)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- základní pryžová směs na těsnění pro všeobecné použití
- dobrá otěruvzdornost
- minimální odolnost olejům a ozonu, ne pro kyseliny a tuky
- chemická odolnost: zředěné kyseliny a zásady střední, koncentrované kyseliny a zásady nevhodná, ozon střední, oleje a uhlovodíky nevhodná

VHODNÉ PRO

Těsnění pro všeobecné použití bez kontaktu s oleji, kyselinami a tuky. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/SBR-R608 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz
+420 495 545 541
texim@texim.cz