# TEXIM® RED

## MINERÁLNÍ A PŘÍRODNÍ ORGANICKÁ VLÁKNA, SMĚS KAUČUKU NR, SBR A NBR

TEXIM® RED je základní, vysoce hospodárný těsnicí materiál pro utěsnění při nižších parametrech. Doporučuje se pro horkovodní rozvody, vodní a odpadní systémy a má široké použití ve všech odvětvích průmyslu tam, kde teplota a tlak zůstávají nízké.



| | | | |
|---|---|---|---|
| TRVALÁ TEPLOTA | do 155 °C | TEPLOTA V PÁŘE | do 130 °C |
| KRÁTKODOBÁ ŠPIČKA | 180 °C | MAX. TLAK | 40 bar |
| STLAČITELNOST | 10 % (ASTM F36) | OBNOVENÍ | 50 % (ASTM F36) |
| ZBYTKOVÉ NAPĚTÍ | 20 MPa při 175 °C (16 h; 50 MPa; DIN 52913) | BOBTNÁNÍ VE VODĚ | max. 4 % (destilovaná voda; ASTM F146) |
| KLASIFIKACE | FA-MN13-O | TLOUŠŤKA | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm |
| ROZMĚR DESKY | 1500 × 1500 mm | | |

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- v souladu s WRAS a TA Luft
- základní, vysoce hospodárný těsnicí materiál
- pro utěsnění při nízkých parametrech
- pro horkou vodu, vodu a odpadní vodu

### VHODNÉ PRO

Horkovodní rozvody, vodní a odpadní systémy a přírubové spoje ve všech odvětvích průmyslu při nižších teplotách a tlacích.

Č. LISTU TL/2026/TEXIM-RED VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Maximální teplotu a tlak nelze využívat současně, diagram závislosti tlaku na teplotě pro tloušťku 2 mm poskytneme na vyžádání. Pro páru je nutné desku nejdřív vyzkoušet v provozních podmínkách. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.



**TEXIM s.r.o.**
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz